

FICHA TÉCNICA

MEX GINF 006-02
Rev.: --
Fecha: 11/05/2023

ESTILO 3185

DESCRIPCIÓN:

El sellador de juntas PTFE es un sellador inorgánico 100% de PTFE.



COMPOSICIÓN:

Contenido:

Contenido: 100% PTFE.

APLICACIONES:

Conductos de humos, tapas de concreto, juntas de vidrio, juntas de cerámica, intercambiadores de calor, sistemas de agua, sistemas hidráulicos y neumáticos, recipientes de plástico reforzado con fibra de vidrio, bomba o bridas de compresor, o prácticamente cualquier otro equipo industrial donde necesita un sello de larga duración.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS	CARÁCTERÍSTICAS QUÍMICAS
• Densidad Aparente: 0.70 – 1.0 g/cm^3. • Resistencia a la tracción: ≥ 8.0 Mpa. • Contenido volátil: ≤ 1.0%. • Dureza: 30 – 70 HA. • Relajación progresiva: ≤ 40%. • Presión de trabajo: Gas;1.6Mpa /Liquido 6.4 Mpa. • Rango de pH: 0 -14. • Contenido de humedad: ≤ 0.01%. • Tamaño medio de partícula: 500 µm.	• Temperatura de trabajo: -100°C a 260°C. • Temperatura límite: -268°C a 316°C. • Punto de fusión: 327°C.	• Resistencia Química: Muy buena resistencia a la corrosión.

ALMACENAJE:

Este estilo 3185 deberá almacenarse en un ambiente fresco, seco y obscuro ya que la exposición al calor, humedad, ozono o luz puede reducir su vida en almacenaje en proporción directa al tiempo y severidad de la exposición.

VIDA DEL PRODUCTO:

La vida en almacenaje del Estilo 3185 es 2 años, si se almacena según las condiciones indicadas en la sección de Almacenaje.

SEGURIDAD:

Antes de usar este producto, por favor revise la Hoja de Datos de Seguridad de Material (MSDS) correspondiente, o la hoja de seguridad que se usa en su zona.

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

Av. Olmecas No.1, Col. Parque Industrial Naucalpan. Estado de México
C.P. 53489
Tel. 01 (55) 5089 1350/01 800 111 8080
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2014 Todos los Derechos Reservados.
® Marca Registrada de Propiedad y con Licencia de A.W. Chesterton Company en E.E.U.U. y Otros Países.